CNAS
检 测
CNAS L0748

NO.1116050231

检 验 报 告

Test Report

样品名称： 锂电池 D05-10 24V10AH 240Wh

Name of Sample: /

委托单位: 南京金百合医疗器械有限公司

Consignor: /

上海化工研究院检测中心

上海化工研究院检测中心

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Centre

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告

SRICI Testing Centre Test Report

NO. 1116050231

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂电池 D05-10 24V10AH 240Wh		
	英文 English	/		
样品编号 Sample No.	1116050231			
委托单位 Consignor	南京金百合医疗器械有限公司 /			
生产单位 Manufacturer	江苏锋驰绿色电源有限公司 /			
检验方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3			
样品外观 Appearance	黑色塑胶外壳 Black Plastics cement shell			
样品接受日期 Accepted Date	2016-05-20	检测起迄日期 Test Date	2016-06-01 ～ 2016-06-29	
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;挤压;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge			
检验结论 Conclusion	经检验，该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3. 生效日期(Date): 2016-06-29			
备注 Comment	可充电锂电池组Rechargeable Lithium Battery./			
委托单位地址 Consignor Address	/	邮政编码 Post Code	211106	

批准 Approver: 张小波　　审核 Checker: 陆建峰　　编制 Compiler: 夏洁

职务 Title: 副总工程师(Vice chief engineer)

上海化工研究院检测中心 (14)

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告

SRICI Testing Centre Test Report NO. 1116050231

序号 No.	检验项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.1 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.2 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.3 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.4 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.5 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3 试验 T.6 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1&Amend.2 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.7 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 试验 T.8 UN Manual of Tests and Criteria Section ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/

检验环境条件 Test Environment Condition	环境温度:21℃-23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:21℃-23℃;Ambient humidity:/%				
分包检验情况 Subcontracted Test Condition	检验项目 Test Item	/			
	分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code	/
		地址 Address	/	电话 Tel	/

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表1

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 1 NO. 1116050231

序号 No.	1	检验项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.87	29.13	1872.74	29.13	0.01	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1874.58	29.18	1874.51	29.18	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.17	29.19	1872.12	29.19	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1873.52	29.14	1873.44	29.12	0.00	99.93	O
005	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.97	29.14	1870.94	29.05	0.00	99.69	O
006	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1877.37	29.20	1877.33	29.18	0.00	99.93	O
007	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.87	29.16	1870.85	29.15	0.00	99.97	O
008	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1871.17	29.21	1871.11	29.20	0.00	99.97	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表 2

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 2 NO. 1116050231

序号 No.	2	检验项目名称 Name of Test Items		热测试 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.74	29.13	1871.58	28.84	0.06	99.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1874.51	29.18	1873.35	28.87	0.06	98.94	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.12	29.19	1870.95	28.89	0.06	98.97	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1873.44	29.12	1872.28	28.82	0.06	98.97	O
005	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.94	29.05	1869.81	28.80	0.06	99.14	O
006	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1877.33	29.18	1876.23	28.86	0.06	98.90	O
007	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.85	29.15	1869.83	28.83	0.05	98.90	O
008	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1871.11	29.20	1870.07	28.87	0.06	98.87	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表 3

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 3 NO. 1116050231

序号 No.	3	检验项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1871.58	28.84	1872.60	28.82	0.00	99.93	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1873.35	28.87	1874.42	28.85	0.00	99.93	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1870.95	28.89	1872.00	28.88	0.00	99.97	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.28	28.82	1873.32	28.81	0.00	99.97	O
005	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1869.81	28.80	1870.90	28.78	0.00	99.93	O
006	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1876.23	28.86	1877.26	28.85	0.00	99.97	O
007	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1869.83	28.83	1870.85	28.81	0.00	99.93	O
008	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.07	28.87	1871.11	28.85	0.00	99.93	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表 4

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 4 NO. 1116050231

序号 No.	4	检验项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.60	28.82	1872.64	28.82	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1874.42	28.85	1874.41	28.85	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1872.00	28.88	1872.02	28.87	0.00	99.97	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1873.32	28.81	1873.38	28.81	0.00	100.00	O
005	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.90	28.78	1870.91	28.78	0.00	100.00	O
006	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1877.26	28.85	1877.24	28.85	0.00	100.00	O
007	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1870.85	28.81	1870.94	28.67	0.00	99.51	O
008	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	1871.11	28.85	1871.11	28.84	0.00	99.97	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting, No Disassembly,No Rupture & No Fire.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表 5

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 5 NO. 1116050231

序号 No.	5	检验项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.0	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.0	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.3	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	56.2	O
005	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	55.8	O
006	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	55.9	O
007	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	55.6	O
008	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	55.7	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。
Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly,No Fire & No Rupture.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表6

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 6 NO. 1116050231

序号 No.	6	检验项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
009	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.8	O
010	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.3	O
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.8	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.4	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	23.3	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

Scanned by CamScanner

上海化工研究院检测中心
检 验 报 告－附表 7

SRICI Testing Centre Test Report—Appendix 7 NO. 1116050231

序号 No.	7	检验项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
014	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
015	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
016	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
017	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
018	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	O	
019	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	O	
020	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	O	
021	50CYC完全充电 50CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

Scanned by CamScanner

序号 No.	8	检验项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
022	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
023	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
024	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
025	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
026	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
032	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
033	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
034	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
035	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
036	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
037	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
038	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
039	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
040	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	
041	50CYC完全放电 50CYC Fully discharged	O	

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

Scanned by CamScanner





Scanned by CamScanner